

Sika® Marker

Hava Kurumalı, MMA Esaslı Otopark Çizgi, İşaretleme ve Kaplama Boyası

Tanımı Sika Marker, hava kurumalı solvent ihtiva eden, akrilik (metilmetakrilat) esaslı su uygulanan yol çizgi ve işaretleme boyasıdır. Beton, asfalt, taş, akrilik yüzeyler üzerinde rahatlıkla uygulanabilir.

Özellikleri

- Tek bileşenlidir.
- Hava kurumalıdır.
- Termoplastik esneme kabiliyetine sahiptir.
- Ana maddesi PMMA (Polimetilmetakrilatdır.)

Kullanımı Sika Marker otopark ve hafif trafik için yer işaretleme ve yol çizgi boyasıdır. Gerek ok çizimlerinde gerekse araçların park yerlerini belirtmek için rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca hafif trafiği olan yollarda, tenis kortlarında da kaplama olarak kullanılabilir.

Uygulama Şekli Kuru, tozsuz, yağsız zeminlere standart veya havasız otomatik yol çizgi boyama makineleri ile, el pistolu, ile fırça veya rulo ile tatbik edilir. +5°C'nin üstündeki sıcaklıklarda tatbik edilmelidir. Boyanın inceltilmesi gerektiğinde sadece kendi özel incelticisi kullanılmalıdır.

Uygulama İçin Gerekli Malzemeler

Sika Marker inceltici: %5-10 oranında ilk katta karıştırılarak uygulanır.
Parmak Rulo : İş büyüklüğüne göre birkaç tane gerekebilir.
Maskeleme bandı : Şablon amacıyla kullanılır.
Tebeşir : Şablonlanacak alanları önceden işaretleme için kullanılır.

Zeminin Hazırlanması

1. Uygulanacak yüzey kesinlikle kuru, yağsız ve temiz olmalıdır. Aksi takdirde yapılacak uygulama başarısız olur.
2. Zemin çok sert ve düz ise (Örneğin yüzey sertleştirici uygulanmış zemin) önceden tatbik yapılacak bölgeyi pürüzlendirin.
3. Tebeşir ve maskeleme bandı ile gerek çizgilerde gerek oklarda önceden şablon hazırlayarak uygulama yapılacak yerleri belirtin.

Uygulama Şekli

1. Incelticisi %5-10 oranında Sika Marker'e karıştırılarak parmak rulo ile astar katı şeklinde boyanacak bölgeye sürün ve kurumasını bekleyin.
2. İlk katta yerleştirdiğiniz şablon ve/veya maskeleme bandını malzeme kurumaya başladıktan sonra (çiklet kıvamı) çıkarın. İkinci ve üçüncü kat uygulamasından önce şablon ve/veya maskeleme bantlarını tekrar yenilemek ve boya sürdükten sonra çiklet kıvamındayken çıkarmak iyi bir görünüm elde etmek açısından önemlidir.
3. Sika Marker'i kurumuş astar katı üzerine parmak rulo ile sürerek uygulayın. Gerektiği takdirde ikinci kat kuruduktan sonra üçüncü bir kat uygulayın.
4. Sarfiyat: Kat başına yaklaşık olarak 250 gr/m² dir. (Yüzeyin durumuna göre sarfiyatta değişiklik olabilir.)

Teknik Özellikleri

Ana Maddesi : Polimetilmetakrilat (PMMA)
Renği : Trafik sarısı, beyaz.
Yoğunluk : 1.56 kg/l.
Film kalınlığı : 0,5-1,2 mm
Raf ömrü : Açılmamış orijinal ambalajında 6 ay.
Depolama : Serin ve kuru ortamda depolanmalıdır.
Ambalaj : 25 kg. pls. Kova.
Şekli : Sıvı

Bu katalogdaki tüm teknik föy ve etiket bilgileri daima önceliklidir.

Föydeki açıklamalar, bilgilerimiz dahilinde doğru ve güvenilir olup mevcut dokümantasyonumuzla ilgilidir. Kontrolümüz dışındaki uygulamalarda garanti durumu yalnızca satılan ürün kalitesine yöneliktir. Firmamızın yeni Ar-Ge çalışmaları ışığında ürün formüllerini değiştirme hakkı saklıdır. Bu teknik föy yenisi basılıncaya kadar geçerlidir ve eski basımları geçersiz kılar.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

Çamçeşme Mah. Sanayi Cad. Kaynarca 34899 Pendik / İstanbul
Tel: +90 216 494 19 90 Faks: +90 216 494 19 84 web: www.sika.com.tr

Bölge Müdürlükleri

Adana	Ankara	Antalya	Bursa	İzmir	Trabzon
Telefon : 0322 458 84 27	0312 482 65 57	0242 247 60 07	0224 225 63 80	0232 469 91 14	0462 326 14 73
Faks : 0322 458 04 05	0312 482 65 59	0242 241 95 92	0224 225 63 52	0232 459 34 66	0462 326 14 03

